



USA
MADE IN

VARILLA TIG DE MAGNESIO

Varilla de magnesio para ser utilizada con el proceso de soldadura GTAW (TIG). Debido a que el magnesio se oxida rápidamente cuando se funde es importante utilizar la protección gaseosa apropiada. Las superficies y bordes adyacentes a la soldadura se deberían limpiar antes de soldar. Disponible en dos aleaciones, AZ61A y AZ92A. Fabricada conforme a la Norma AWS especificación A5.19.



- Marca: Harris
- Procedencia: U.S.A.
- Diámetro: 2,50 mm.

Producto	Composición Química									
AZ61A	Mn 0.15-0.50%	Si 0.05%	Ni 0.005%	Cu 0.05%	Fe 0.005%	Mg Rem	Zn 0.40-1.5%	Al 5.8-7.2%	Be 0.0002-0.0008%	Otros 0.3%
AZ92A	Mn 0.15-0.50%	Si 0.05%	Ni 0.005%	Cu 0.05%	Fe 0.005%	Mg Rem	Zn 1.7-2.3%	Al 8.3-9.7%	Be 0.0002-0.0008%	Otros 0.3%