COBRE-FÓSFORO

STAY-SILV 5

Soldadura fuerte de cobre fósforo con media plata

Esta aleación de rango medio son muy adecuadas cuando no se puede tener un ajuste preciso entre las piezas a soldar. Este aporte es algo más dúctil que el **Harris 0** o el **Stay-Silv 2**.

- Marca: Harris
- Procedencia: U.S.A.
- Presentación:
  Varilla cilíndrica de ∅ 1,60 mm. (1/16") x 500 mm. (20")
  Varilla plana de 1,3 mm. (.050") X 3,2 mm. (1/8") x 500 mm. (20")

Composición Química	Sólido	Líquido	Clasificación de fluidez*	Distancia recomendada de la junta	Clase AWS A5.8
Plata-5% Fósforo-6% Cobre-89%	1190° F 643° C	1500° F 816° C	3	.003" / .006"	BCuP-3

* Cuanto mas alta es la clasificación de fluidez, más rápido fluye la aleación adentro de la gama de fusión.