



USA
MADE IN

RoHS
COMPLIANT

STAY-SILV® 2

Varilla económica de bajo contenido de plata. Se ha comprobado que es útil en algunas aplicaciones específicas donde las propiedades mecánicas son menos críticas.



Composición Química	Sólido	Líquido	Clasificación de Fluidez*	Distancia recomendada de la junta	Clase AWS A5.8
Plata-2% Fosforo-7% Cobre-91%	1190° F 643° C	1450° F 788° C	4	.003" / .005"	BCuP-6

*Cuanto más alta es la clasificación de fluidez, más rápido fluye la aleación adentro de la gama de fusión.