

ALUMINIO





VARILLA DE ALUMINIO (SOLDADURA TIG)

AWS ER 4047

Es una varilla de aluminio que contiene aproximadamente un 12% de silicio. Además de las aplicaciones en procesos TIG, esta aleación se utiliza principalmente en procesos de soldadura fuerte, con características de fluidos superiores y buena resistencia a la corrosión.

- Marca: Proweld
- Diámetros disponibles: 1,60 / 2,40 / 3,20 mm.

Clase	Tipo	Composición Química							
AWS A5.10	ER 4047	Si 11,0 13,0	Fe 0,8	Cu 0,30	Mn 0,15	Mg 0,10	Zn 0,20	Otros (cada) 0,05	Otros (total) 0,15

